



BETONKONTAKT LEVEL+06

Quarz-Haftgrund auf Latexbasis auf Beton und Keramik

PRODUKTMERKMALE

- VERBESSERT DIE HAFTFÄHIGKEIT
- REGULIERT DIE UNTERGRUNDSAUGFÄHIGKEIT
- FÜR SAUGFÄHIGE UNTERGRÜNDE
- FÜR UNTERGRÜNDE MIT GERINGER SAUGFÄHIGKEIT
- ROSIG PIGMENTIERT
- FROSTBESTÄNDIG
- WASSERDAMPFDURCHLÄSSIG
- LÖSUNGSMITTELFREI
- UNTER ZEMENTMÖRTEL UND KLEBSTOFFE
- AUF BETON UND KERAMIK



ANWENDUNGSBEREICH

Die BETONGRUNDIERUNG ist ein hochwertiges Grundiermittel auf Latex- und Quarzbasis. Die rosige Pigmentierung unterstützt beim präzisen Auftragen des Grundiermittels. Die BETONGRUNDIERUNG bildet eine Schicht mit hohem Haftvermögen, die zusätzlich gegen Eindringen schädlicher Substanzen vom Untergrund in die nachfolgenden Schichten sperrt. Das Produkt wird für saugfähige, glatte und poröse Beton- und Zementoberflächen sowie für Untergründe mit geringer Saugfähigkeit empfohlen, wie z. B.: gemauerte Keramikziegel, Gipsfaserplatten, Gips- und Zementplatten, Porenbeton, Betonsteine, Stahlbeton, Zement- und Gipsputze sowie Anhydritestriche. Das Produkt eignet sich unter beheizte Bodenkonstruktionen, Nivellierestriche, Sanierungsestriche, selbstausgleichende Estriche, Betonestriche, Klebstoffe, Putze usw. Es ist anwendbar für vertikale und horizontale Flächen in Innenräumen als auch im Freien. Das Produkt ist koaleszent- und lösemittelfrei. Nach dem Austrocknen wird ein idealer Untergrund für nachfolgende Schichten hergestellt. Das Produkt hat wasserabweisende Eigenschaften. Wasserdampfdurchlässig. Es belastet die Umwelt nicht.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie ohne alte Farbschichten oder Feinelementen sein, die die Produkthaftfähigkeit beeinträchtigen können. Verunreinigungen und nicht tragfähige Schichten sind zu entfernen und mit geeignetem Material einzufüllen; an Metalloberflächen ist Rost zu entfernen und Rostschutzmittel einzusetzen. Extrem saugfähige, alte, instabile, staubige und schlammige Untergründe sollten vor dem Auftragen des Produkts mit Level+05 Tiefengrund Spezial vorgestrichen werden, um den Untergrund weiter zu stärken. Der TIEFENGRUND SPEZIAL verfestigt den Untergrund durch Verkieselung.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Applikation ist die BETONGRUNDIERUNG im Behälter mechanisch mit langsam laufendem Rührquirl zu vermischen. Das Produkt mit Pinsel, Roller oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Die Untergrundimprägnierung bei Untergrund- und Umlufttemperatur von +5°C bis +25°C ausführen. Stauungen des Grundiermittels auf der imprägnierten Oberfläche sind zu meiden. Übermäßige Mengen sofort entfernen. Die grundierte Fläche im Außenbereich vor Sonnenbestrahlung und Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Frost schützen. Der Verbrauch ist je nach der Saugfähigkeit des Untergrunds anhand von Stichproben zu ermitteln. Die nachfolgenden Bauarbeiten erst nach dem Austrocknen der Grundierung fortführen.

WERKZEUGREINIGUNG

Werkzeuge und unerwünschte Verunreinigungen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nach Gebrauch mechanisch reinigen.

VERPACKUNG

Eimer 4kg, 7kg, 15kg, 20kg, 25kg

TECHNISCHE DATEN

FARBE	rosa
KONSISTENZ	flüssig, viskos
pH	8,0 – 9,0
DICHTE [20 °C]	ca. 1,6-1,8 g/cm ³
ANZAHL VON SCHICHTEN	1
VERBRAUCH	von 0,20kg/m ² bis 0,40kg/m ²
LUFT- UND UNTERGRUNDSTEMPERATUR BEIM AUFTRAGEN	von +5°C bis +25°C
TROCKNUNGSZEIT	von 2 bis 48 Stunden
VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN	Pinsel, Roller, Spritzgerät

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, von Wärmequellen und offenen Flammen fernhalten. Das Produkt vor Frost geschützt lagern. In ursprünglich verschlossenen Verpackungen bei trockenen Verhältnissen in Raumtemperatur von über +5°C befördern und lagern.

BEMERKUNGEN

Arbeiten nach technischem Sicherheitsdatenblatt, der Gebrauchsanleitung, Normen und einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften ausführen. Technische Daten und Angaben zur Anwendung gelten für die Temperatur 25°C ± 2°C und für die relative Luftfeuchtigkeit von 55-60%. Unter anderen Wetterbedingungen kann die Trocknungs- und Abbindezeit abweichen. Mindestens haltbar bis 12 Monate ab Herstellungsdatum. Der Hersteller haftet nicht für unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Produktverwendung oder eine Produktverwendung in anderen Bedingungen als hier angegeben. Weder Hersteller noch ermächtigter Vertreter können die Haftung für Schäden übernehmen, die in Folge einer unsachgemäßen Produktverwendung oder Lagerung entstehen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.



SICHERHEIT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: wurde nicht als gefährlich eingestuft. Zusätzliche Hinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und das Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon und 2-Methyl-3(2H)-isothiazolon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Vor Kindern fernhalten. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264 Nach Gebrauch Hände genau waschen. P280 Schutzhandschuhe tragen. P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. P501 Inhalt / Behälter dem autorisierten Abfallentsorger zuführen. Die Zubereitung wurde nicht als schädlich eingestuft. Vor dem Gebrauch lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt zum Produkt. Abfallschlüsselnr.: 15 01 02 Kunststoffverpackungen. HINWEIS: Nur restentleerte und gesäuberte Gebinde zum Recycling geben!