



FERTIGSPACHTEL Q4 RM14

gebrauchsfertiger Polymer-Gips-Flächenglätter

PRODUKTMERKMALE

- IDEAL GLATT Q4
- REIN WEISS
- LEICHT AUFTRAGBAR
- EINFACH ZU VERARBEITEN UND GLÄTTEN
- PERFEKTER HAFTVERBUND an PAPIER
- MIT MIKROARMIERUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die FINISH SPACHTELMASSE wird auf Basis von Acryldispersion und hochwertigen feinkörnigen Mineralstoffen hergestellt. Das Produkt ist ausgezeichnet haftfähig und elastisch. Polymerharz als Komponente sorgt für die hervorragende Haftung am Untergrund und verbessert seine Festigkeit. Die Mikroarmierung verstärkt den zu glättenden Untergrund. Die fertiggestellte Schicht ist atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig. Nach dem Austrocknen ist sie leicht zu glätten, wobei die Untergrundfestigkeit bestehen bleibt. Mit dem Finish wird Decken und Wänden eine rein weiße, leicht überstreichbare Oberfläche verliehen. Das Produkt eignet sich ideal unter alle Farbsorten. Es sorgt für eine perfekte Haftfähigkeit für Farbe, Lack, Klebstoff, Ansetzbinder usw., um im Ergebnis rein weiße und ideal glatte Wände und Decken zu gewährleisten. Es eignet sich ausgezeichnet für den manuellen oder mechanischen Auftrag. Das Produkt ist frei von Koaleszenten und Lösemittel. Es belastet die Umwelt nicht.

ANWENDUNGSBEREICH

Die FINISH SPACHTELMASSE ist vorgesehen zum Verfüllen von Fugen bei Gipskartonplatten unter Einsatz von Armierungsband, zum Einlegen von Stahl- und Papierecken oder zum Überziehen sichtbarer Teile von Befestigungsmitteln im Trockenbau. Das Produkt eignet sich auch zum Ausgleichen und großflächigen Glätten von Wänden und Decken vor Tapezier- und Anstricharbeiten; zum Verfüllen von hohl liegenden Flächen. Die FINISH SPACHTELMASSE ist vorgesehen für mineralische Kalkzement- und Gipsputze, Betonmauerwerk, Gipskartonplatten und porige Untergründe wie: Ziegelstein, Blöcke, Naturstein. Zum Einsatz im Innenbereich in Wohnzimmern, Korridoren, Küchen, Badezimmern und Kellern.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, planeben, trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie ohne alte Farbschichten oder Feinelementen sein, die die Haftfähigkeit der Flüssigfolie beeinträchtigen können. Verunreinigungen und nicht tragfähige Schichten sind zu entfernen und mit geeignetem Material einzufüllen; an Metalloberflächen ist Rost zu entfernen und Rostschutzmittel einzusetzen. Den Untergrund mit Tiefengrund LEVEL PLUS grundieren.

VERARBEITUNG

Vor Applikation die FINISH SPACHTELMASSE im Behälter mechanisch mit langsam laufendem Rührwerk vermischen.





GEBRAUCHSANWEISUNG

Die FINISH SPACHTELMASSE mit Stahlkelle oder Spritzgerät direkt auf den im Vorfeld vorbereiteten Untergrund auftragen. Die maximale Schichtstärke beträgt 3 mm pro Arbeitsgang. Zu dicke Beschichtung pro Lage verlängert die Verbundzeit und kann zu Schwundrissen und damit zur Rissbildung an der Oberfläche führen. Bei größeren Unebenheiten das Auftragen nach der Durchtrocknung der vorangehenden Schicht wiederholen. Beim Füllen und Verspachteln von Stoßfugen zwischen Gipskartonplatten sind entsprechend Armierungsbänder zu verwenden. Die aufgetragene Beschichtung vor zu schneller Trocknung schützen. Tiefe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder nicht ausreichende Belüftung verlangsamen den Trocknungsverlauf. Durchgetrocknete Oberflächen mit Schleifpapier oder -gitter glätten, anschließend entstauben und anstreichen. Arbeiten bei Untergrund- und Umlufttemperatur von +5°C bis +25°C ausführen. Der endgültige Produktverbrauch ist von der Untergrundqualität (Porosität) abhängig und je nach einem anwendungstechnischen Test für diverse Untergründe zu ermitteln. Folgearbeiten erst nach dem Austrocknen aller aufgetragenen Schichten fortführen. Die Oberfläche vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

WERKZEUGREINIGUNG

Werkzeuge und unerwünschte Verunreinigungen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nach Gebrauch mechanisch reinigen.

VERPACKUNG

Eimer 1kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg

TECHNISCHE DATEN

FARBE NACH VERARBEITUNG	weiß
KONSISTENZ	dicke Paste
VERBRAUCH	1,50kg/m ² /1mm
SCHICHTDICKE PRO ARBEITSGANG HÖCHSTENS	3 mm
LUFT- UND UNTERGRUNDSTEMPERATUR BEIM AUFTRAGEN	von +5°C bis +25°C
TROCKNUNGSZEIT	ca. 6 Stunden/ 1mm
AUSHÄRTUNGSZEIT/ ÜBERZUG INSGESAMT	mindestens 7 Tage
Verfahren zum Auftragen	Stahlkelle, Spachtel, gezahnte Glättkelle, Spritzgerät
LAGERFÄHIGKEIT	12 Monate ab Herstellungsdatum
NORM	EN 13963

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, von Wärmequellen und offenen Flammen fernhalten. Das Produkt vor Frost geschützt lagern. In ursprünglich verschlossenen Verpackungen bei trockenen Verhältnissen in Raumtemperatur von über +5°C befördern und lagern.



BEMERKUNGEN

Arbeiten nach technischem Sicherheitsdatenblatt, der Gebrauchsanleitung, Normen und einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften ausführen. Technische Daten und Angaben zur Anwendung gelten für die Temperatur 25°C $\pm$ 2°C und für die relative Luftfeuchtigkeit von 55-60%. Unter anderen Wetterbedingungen kann die Trocknungs- und Abbindezeit abweichen. Mindestens haltbar bis 12 Monate ab Herstellungsdatum. Vor Kindern fernhalten. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arztkonsultieren. Der Produzent haftet nicht für Schäden als Folge anwendungstechnischer Fehler. Vor Gebrauch die speziellen Einsatzbedingungen aufmerksam durchlesen. Abfallschlüsselnr.: 10 13 82 Abfälle von der Dichtmassenproduktion (darunter Zement-, Kalk- und Mörtelabfälle) und den auf ihrer Basis hergestellten Erzeugnissen. Abfallschlüsselnr.: 15 01 05 Verbundverpackungen - Mehrschicht-Verbundmaterial . Bei Fragen lassen Sie sich bitte vom Hersteller beraten.