



## FLIESENGRUND SPEZIAL CONTACT RM17

Spezial Haftgrund für Fliese auf Fliese

### PRODUKTMERKMALE

- BILDET EINE HAFTSCHICHT
- FÜR NICHT SAUGENDE OBERFLÄCHEN
- MIT QUARZZUSCHLAG
- LÖSUNGSMITTELFREI
- LÄUFT VON VERTIKALEN FLÄCHEN NICHT AB
- FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH
- FÜR WÄNDE UND FUSSBÖDEN
- WASSERDICHT UND FROSTWIDERSTANDSFÄHIG
- UNTER FLIESENKLEBSTOFFE
- UNTER SCHPACHTELGIPSE UND PUTZE
- AUF ALTE KERAMIKFLIESEN UND GLASMOSAİK
- AUF TERRAZZO UND NATURSTEIN
- AUF KLEBSTOFFRESTE, FARBANSTRICHE UND PVC-VERKLEIDUNG
- AUF OSB- UND HOLZSPANPLATTEN
- UNTER FLIESENKLEBSTOFFE
- UNTER ISOLIER SCHICHTEN

### ANWENDUNGSBEREICH

Die Spezial-Haftgrundierung Level+17 ist ein lösungsmittelfreies Grundiermittel auf Basis der hochwertigsten Polymerdispersion, die mit Quarzfüllstoff in Form von Sand verschiedener Fraktionen modifiziert ist. Level+17 wurde entwickelt, um Haftbrücken auf glatten und nicht saugenden Untergründen herzustellen und die Haftung für alle hydraulisch bindenden Zementklebstoffe sowie für Spachtelgips und Putz zu optimieren. Durch die Vergrößerung der Oberfläche mit einem speziellen Quarzzuschlag entsteht eine Haftschrift mit sehr hoher Porosität und damit hoher Haftfähigkeit. Level+17 verhindert zusätzlich unerwünschte chemische Reaktionen zwischen alten Untergründen und neu erzeugten Schichten. Die hellblaue Farbe erleichtert das Grundieren und reduziert Bearbeitungsfehler. Das Produkt wird für nicht saugfähige Materialien wie Keramikfliesen, Glasmosaik, Terrazzo, Naturstein, OSB-Platten, dauerhaft am Untergrund haftende Farbreste, Klebstoffe, PVC-Verkleidungen, Gipsfaserplatten, Gips- und





Zementplatten, Keramikziegel empfohlen. Die Spezial-Haftgrundierung Level+17 kann unter Fußbodenheizung, unter Nivellierungs-, Reparatur-, Selbstnivellierungsmassen, Betonestrich, Klebstoffe und unter alle wasserfesten Beschichtungen eingesetzt werden. Es ist anwendbar für vertikale und horizontale Flächen in Innenräumen als auch im Freien. Nach dem Austrocknen entsteht eine raue, stark haftende Beschichtung, die sich perfekt für nachfolgende Schichten eignet. Die Spezial-Haftgrundierung Level+17 besitzt wasserabweisende Eigenschaften. Wasserdampfdurchlässig. Das Produkt ist frei von Koaleszenten und Lösemitteln. Es belastet die Umwelt nicht.

## **UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

Der Untergrund muss stabil, frei von losen Elementen, nicht gerissen und nicht verkeilt sein. Zusätzlich muss er trocken, sauber, frei von Staub, Fett, Wachs, alten Farbschichten und Feinpartikeln sein, die die Haftung beeinträchtigen können. Schmutz und Schichten mit schlechter Haftung sind zu entfernen und mit einem geeigneten Material zu ergänzen. Metalloberflächen sollten von Rost gereinigt und vor Korrosion geschützt werden. OSB-Platten und alte nicht saugende Untergründe wie Terrazzo, Keramikfliesen oder Glasmosaik müssen vor dem Auftragen der Spezial-Haftgrundierung Level+17 mechanisch gereinigt und mit einer Wasserlösung mit Ätznatron Level+71 (70% Wasser: 30% Ätznatron) entfettet und danach mit sauberem Wasser gewaschen werden.

## **GEBRAUCHSANWEISUNG**

Vor dem Auftragen ist das Produkt im Behälter mechanisch mit langsam laufendem Rührwerk zu vermischen, bis eine homogene Konsistenz erreicht wird. Das Produkt mit Pinsel, Roller oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Bei der Untergrunds- und Umgebungstemperatur von + 5 ° C bis + 25 ° C grundieren. Die Trocknungszeit ist von der Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, der Qualität (Porosität) des Untergrunds, seiner Saugfähigkeit und der Dicke der aufgetragenen Schicht abhängig und kann 6 bis 24 Stunden dauern. Das überschüssige Produkt auf der grundierten Oberfläche sofort entfernen. Die imprägnierte Fläche im Außenbereich vor Sonnenbestrahlung und Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Frost schützen. Die nachfolgenden Bauarbeiten erst nach dem Austrocknen des Grundiermittels fortführen. Werkzeuge und unerwünschte Verunreinigungen sofort nach Gebrauch mit Wasser mechanisch reinigen.

## **WERKZEUGREINIGUNG**

Werkzeuge und unerwünschte Verunreinigungen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nach Gebrauch mechanisch reinigen.

## **VERPACKUNG**

Eimer 4kg, 7kg, 15kg, 20kg

## **TECHNISCHE DATEN**

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FARBE                                          | hellblau                                            |
| KONSISTENZ                                     | flüssig, viskos                                     |
| pH                                             | 8,0 – 9,0                                           |
| ANZAHL VON SCHICHTEN                           | 1                                                   |
| VERBRAUCH                                      | von 0,20kg/m <sup>2</sup> bis 0,30kg/m <sup>2</sup> |
| LUFT- UND UNTERGRUNDSTEMPERATUR BEIM AUFTRAGEN | von +5°C bis +25°C                                  |
| TROCKNUNGSZEIT                                 | von 6 bis 24 Stunden                                |
| VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN                       | Pinsel, Roller, Spritzgerät                         |



LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate ab Herstellungsdatum

#### **LAGERUNG UND TRANSPORT**

Das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, von Wärmequellen und offenen Flammen fernhalten. Das Produkt vor Frost geschützt lagern. In ursprünglich verschlossenen Verpackungen bei trockenen Verhältnissen in Raumtemperatur von über +5°C befördern und lagern.

#### **BEMERKUNGEN**

Arbeiten nach technischem Sicherheitsdatenblatt, der Gebrauchsanleitung, Normen und einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften ausführen. Technische Daten und Angaben zur Anwendung gelten für die Temperatur 25°C ± 2°C und für die relative Luftfeuchtigkeit von 55-60%. Unter anderen Wetterbedingungen kann die Trocknungs- und Abbindezeit abweichen. Mindestens haltbar bis 12 Monate ab Herstellungsdatum. Vor Kindern fernhalten. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arztkonsultieren. Der Produzent haftet nicht für Schäden als Folge anwendungstechnischer Fehler. Vor Gebrauch die speziellen Einsatzbedingungen aufmerksam durchlesen. Abfallschlüsselnr.: 15 01 02 Kunststoffverpackungen. HINWEIS: Nur restentleerte und gesäuberte Gebinde zum Recycling geben! Bei Fragen lassen Sie sich bitte vom Hersteller beraten.